



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 201-24

СМАЗКА ЛИТОЛ-24 СТ 22056-1917-ТОО-01-2022 ГОСТ 21150-87



Наименование показателя	Требование ГОСТ	Результаты анализа
1 Внешний вид	Однородная мазь от светло-жёлтого до коричневого цвета	Однородная мазь желтого цвета
2 Температура каплепадения, °С, не ниже	185	>200
3 Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм ⁻¹	220-250	245
4 Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	12	4,3
5 Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает
6 Предел прочности, Па, не менее при 20°С при 80°С	500-1000 200	701 482
7 Массовая доля свободной щёлочи в пересчёте на NaOH, %, не более	0,1	0,067
8 Смазывающие свойства на четырехшариковой машине при (20+/-5) °С, не менее Нагрузка сваривания (Pc), Н (кгс) Критическая нагрузка (Pк), Н (кгс)	2200 750	2200 750

Продукция предназначена для использования в узлах трения, кручения, качения, скольжения машин, транспортных средств, механизмов и промышленного оборудования различного назначения, работающих при высоких нагрузках в температурных режимах от минус 40°С до плюс 120 °С.

«ОГНЕОПАСНО»

Гарантийный срок хранения: 5 лет

Условия хранения: в соответствии с СТ 22056-1917-ТОО-01-2022

Продукт по физико-химическим свойствам соответствует НД

Химик-технолог



Кадырбекова А.К.